



MERKBLATT 17

VeniLux ZFM 2.0

Beschreibung des Produkts

Pulver, zementäre faserverstärkte & schwundarme Spachtelmasse. Produkt für Innen /außen. Nivellierung von 8 bis 10 mm, mit ausgezeichneter Verarbeitbarkeit und hohen weiß Grad.

Anwendungsfeld

Ideal für die Nivellierung von Putz, Beton, Trockenbau u.v.m.. Für Decken und Wände, zur Vollflächigen- und Teilspachtelung.

Produkteigenschaften

„VeniLux ZFM 2.0“ ist eine zementbasierte Spachtelmasse mit einem hohen weiß Grad. Das pulverisierte Material besteht aus inerten, Füllstoffen und Additiven die eine ausgezeichnete Bearbeitbarkeit, Anhaftung und Dauerhaftigkeit bieten. „VeniLux ZFM 2.0“ kann im Innen und Außenbereich angewendet werden. Das Produkt bietet mit 500 Mikron die Ausführung einer feinen und homogenen Oberflächenglättung.

Technische Daten	
Namen	ZFM 2.0
Zusammensetzung	Zementbasis , inerten und ausgewählte Füllstoffe, Additive .
Art	Weißes Pulver
Farbe	Weiß
Anmischen	45% in Wasser
Menge pro Schicht	1,6 Kg/mq pro mm (je nach Schichtstärke)
Ph	13 (verdünnt)
Topfzeit	ca.+/- 45 Min.
Maximale Dicke pro Schicht	8 - 10 mm
Härte	> 6 N / mmq
Verpackung	20 Kg
Entsorgung	Leere Behältnisse oder getrocknete Produktrückstände sollten gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Bemerkung	Schutz der Oberflächen innerhalb der ersten 12 Stunden nach der Anwendung

MERKBLATT 17

VeniLux ZFM 2.0

Gebrauchsanweisung

- Vorbereitung der Untergründe.
- Der Untergrund muss frei von losen Teilen sein
- Entfernen Sie Öl oder Fett von der Oberfläche.
- Mischen Sie den ZFM 2.0 mit der auf der angegebenen Menge an Wasser an.
- Es empfiehlt sich kleine Mengen anzumischen, da die Topfzeit maximal 45 bis 60 Minuten beträgt.
- Nach Trocknung lässt sich die Oberfläche sehr gut zwischenschleifen.
- Anwendungstemperatur 5 ° bis 35 ° C

Anmerkung

Dieses technische Merkblatt wurde von den Technikern der Firma TRENDZEMENT verfasst und alle technischen und wissenschaftlichen Angaben wurden in Laboren experimentiert.

Die Verantwortung und das Ergebnis hängen ausschließlich von der Verarbeitung und der Technik ab.

Herstelldatum 01.04.2020

Trendzement GmbH
Dorfstraße 11
D-83379 Weibhausen
+49 8681 478330
info@trendzement.de

www.trendzement.com

Seite 2 von 2